

REMPRO Peinture de protection contre l'humidité - Mode d'emploi

REMPRO[®]

Merci d'avoir choisi la peinture de protection contre l'humidité Rempro. Ce produit de haute qualité offre une étanchéité professionnelle pour de nombreuses applications. Sa formule à séchage rapide, non toxique et sans solvant garantit une application sûre et une excellente protection contre l'humidité.

Préparation & Apprêt

Assurez-vous que toutes les surfaces de contact sont solides, propres, lisses et soit enduites de mastic, soit brossées. La maçonnerie doit être affleurante à la surface et tout défaut des surfaces existantes doit être corrigé. Éliminez la boue, la poussière, les matériaux détachés et l'eau de surface. L'application d'un apprêt n'est pas nécessaire, mais l'humidification du substrat peut améliorer l'adhérence de la membrane de toiture – l'eau stagnante doit être évitée.



Revêtement

- Bien mélanger avant utilisation. Appliquez la membrane avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur airless. Si nécessaire, le mélange peut être légèrement dilué avec de l'eau pour réduire la viscosité. Veillez à obtenir l'épaisseur de couche sèche requise sans prolonger le temps de séchage.
- Pour une protection efficace contre l'humidité, une **épaisseur minimale de couche sèche de 0,6 mm** est requise. Le rendement typique est de **1 litre/m²**, divisé en **deux couches de 0,5 litre/m² chacune**, conformément à la norme CP102 : 1973 pour la protection contre les eaux souterraines. Afin d'obtenir une épaisseur de film sec de 0,6 mm, l'épaisseur du film humide doit être de **1,1 mm**.
- Pour une seule couche de peinture avec une épaisseur de revêtement sec supérieure à 0,3 mm, utilisez le procédé de pulvérisation airless, qui peut résister jusqu'à **1 mm d'épaisseur de film sec** en un seul quart de travail.
- Si vous appliquez plusieurs couches, appliquez la couche suivante perpendiculairement à la première. Laissez sécher la première couche pendant environ 1 heure et appliquez la suivante dans les 24 heures. La deuxième couche peut également servir d'apprêt pour le mortier, si nécessaire.

Remarques sur le stockage

- Conservez la peinture non utilisée dans un récipient scellé entre **+5°C et +35°C**.
- Protégez le récipient du gel et de la lumière directe du soleil pour maintenir la qualité de la peinture.
- Tenir hors de portée des enfants.

Sécurité

- Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous les utilisez.
- Utilisation dans un endroit bien ventilé.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Rincez à l'eau et consultez un médecin en cas d'irritation.

À propos de Rempro

Rempro est synonyme de solutions fiables et professionnelles dans le domaine de la construction et de la protection contre l'humidité. En mettant l'accent sur la sécurité, la qualité et le respect de l'environnement, nous développons des produits innovants qui protègent et optimisent vos espaces.

Pour plus d'informations ou d'assistance, visitez notre site Web à l'adresse www.fortproducts.co.uk ou contactez notre service clientèle.