

# REMPRO Vernice per la protezione dall'umidità Istruzioni per l'uso

**REMPRO**<sup>®</sup>

Grazie per aver scelto la vernice di Rempro, per la protezione dall'umidità. Questo prodotto di alta qualità garantisce una protezione professionale per diverse applicazioni. La sua formula ad asciugatura rapida, atossica e senza solventi assicura un utilizzo sicuro e un'eccellente resistenza all'umidità.



## Preparazione & Fondo

Assicurati che tutte le superfici di contatto siano solide, pulite, lisce e ben stuccate o spazzolate. La muratura deve essere a filo con la superficie, correggendo eventuali difetti presenti. Rimuovi residui, polvere, materiali sciolti e acqua in superficie. Non è richiesto un primer, ma inumidire il substrato può migliorare l'adesione della membrana del tetto, evitando però ristagni d'acqua.



## Rivestimento

- Mescolare bene prima dell'uso. Applicare la membrana con pennello, rullo o spruzzatore airless. Se necessario, la miscela può essere leggermente diluita con acqua per ridurre la viscosità. Assicurarsi di raggiungere lo spessore dello strato asciutto richiesto senza prolungare il tempo di asciugatura.
- Per un'efficace protezione dall'umidità, è necessario uno **spessore minimo dello strato asciutto di 0,6 mm**. La resa tipica è di **1 litro/m<sup>2</sup>**, diviso in **due strati da 0,5 litri/m<sup>2</sup> ciascuno**, in conformità con la norma CP102:1973 per la protezione dalle acque sotterranee. Per ottenere uno spessore del film secco di 0,6 mm, lo spessore del film umido deve **essere di 1,1 mm**.
- Per una singola mano di vernice con uno spessore del rivestimento a secco superiore a 0,3 mm, utilizzare il processo di spruzzatura airless, che può resistere fino a **Spessore del film secco di 1 mm** in un solo turno.
- Se si applicano più strati, stendere il livello successivo perpendicolarmente al precedente. Lasciare asciugare il primo strato per circa 1 ora e applicare il successivo entro 24 ore. Il secondo strato può anche fungere da primer per massetto, se necessario.

## Note sulla conservazione

- Conservare la vernice inutilizzata in un contenitore sigillato a una temperatura compresa tra **+5°C e +35°C**.
- Proteggere il contenitore dal gelo e dalla luce solare diretta per preservare la qualità della vernice.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## Sicurezza

- Indossare guanti e occhiali protettivi quando si utilizza.
- Utilizzare in un'area ben ventilata.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Sciacquare con acqua e consultare un medico in caso di irritazione.

## Informazioni su Rempro

Rempro è sinonimo di soluzioni di costruzione e protezione dall'umidità affidabili e professionali. Con la nostra attenzione alla sicurezza, alla qualità e al rispetto dell'ambiente, sviluppiamo prodotti innovativi che proteggono e ottimizzano i vostri spazi.

Per ulteriori informazioni o assistenza, visita il nostro sito Web all'indirizzo [www.fortproducts.co.uk](http://www.fortproducts.co.uk) o contatta il nostro servizio clienti.