

Pintura protectora contra la humedad

REMPRO - Instrucciones de uso

REMPRO[®]

Gracias por elegir la pintura protectora contra la humedad Rempro. Este producto de alta calidad ofrece un sellado profesional para diversas aplicaciones. Su fórmula de secado rápido, no tóxica y libre de disolventes asegura una aplicación segura y brinda una excelente protección contra la humedad.



Preparación & Imprimación

Asegúrese de que todas las superficies de contacto estén firmes, limpias, lisas y tratadas con masilla o cepilladas. La mampostería debe estar nivelada con la superficie y se deben corregir los defectos en las superficies existentes. Elimine el mortero, el polvo, los materiales sueltos y el agua superficial. No es necesario aplicar una imprimación, pero humedecer el sustrato puede mejorar la adherencia de la membrana del techo; se debe evitar el agua estancada.



Capa

- Agite bien antes de usar. Aplique la membrana con brocha, rodillo o pulverizador sin aire. Para reducir la viscosidad, la mezcla se puede diluir ligeramente con agua si es necesario. Asegúrese de lograr el espesor de capa seca requerido sin aumentar el tiempo de secado.
- Para una protección eficaz contra la humedad, se requiere un **espesor mínimo de capa seca de 0,6 mm**. El rendimiento habitual es de **1 litro/m²**, distribuido en **dos capas de 0,5 litros/m² cada una**, de acuerdo con la norma CP102: 1973 para la protección contra las aguas subterráneas. Para lograr un espesor de película seca de 0,6 mm, el espesor de la película húmeda debe **ser de 1,1 mm**.
- Para una sola capa de pintura con un espesor de capa seca de más de 0,3 mm, utilice el proceso de pulverización sin aire, que puede soportar hasta **Espesor de película seca de 1 mm** en un turno.
- Si aplica varias capas, aplique la siguiente capa en ángulo recto respecto a la anterior. Deje secar la primera capa durante aproximadamente 1 hora y aplique la siguiente dentro de las 24 horas. La segunda capa puede servir como imprimación para soleras, si es necesario.

Notas de almacenamiento

- Guarde la pintura sin usar en un recipiente sellado, a una temperatura entre **+5 °C y +35 °C**.
- Proteja el recipiente de las heladas y la luz solar directa para mantener la calidad de la pintura.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Seguridad

- Llevar guantes y gafas protectoras cuando los use.
- Úselo en un área bien ventilada.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. Enjuague con agua y consulte a un médico en caso de irritación.

Acerca de Rempro

Rempro es sinónimo de soluciones fiables y profesionales de construcción y protección contra la humedad. Con nuestro enfoque en la seguridad, la calidad y el respeto al medio ambiente, desarrollamos productos innovadores que protegen y optimizan sus espacios.

Para obtener más información o asistencia, visite nuestro sitio web en www.fortproducts.co.uk o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.